

Das Thema

Farbige Holzfußböden mit Fußbodenlack und mattem Buntlack



Farbige Fußbodenbehandlung mit AURO-Produkten

Für die farbige Gestaltung von Fußböden bietet AURO die Möglichkeit, die farblosen Fußbodenprodukte aus den Sortimenten PurSolid und Classic mit den **Abtönfarben für Naturharzöle (150)** einzufärben.

Wenn eine stärkere Farbigekeit des Bodens gewünscht ist, können wir eine weitere Anwendung empfehlen. Diese Methode erfordert in der Ausführung besondere Sorgfalt, weshalb sie nicht Bestandteil unserer allgemeinen technischen Beratung für Endkunden ist, sondern vorzugsweise Profis und erfahrenen Anwendern empfohlen wird.

Durch die Abmischung des **Fußbodenlacks (267)** mit dem seidenmatten **Buntlack (260)** können intensive Farben erzielt werden. Je nachdem, welcher Farbton und welche Farbintensität gewünscht sind, können dem Fußbodenlack bis zu 20% Buntlack zugemischt werden*.

Tipps zur Verarbeitung

Zur Grundierung wird wie bei anderen Aqua-Produkten die **Hartgrundierung (127)** verwendet. Einige Holzarten erfordern die Vorbehandlung mit der **Spezialgrundierung (117)**. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Themenblatt zur Vorbehandlung inhaltsstoffreicher Hölzer.

Die Temperatur sollte während der Verarbeitung mindestens 18 °C betragen. Der Auftrag erfolgt am besten mit einer sehr kurzflorigen Rolle oder mit einer Schaumstoffwalze in Richtung der Holzmaserung und so gleichmäßig wie möglich.

Um ein möglichst einheitliches Oberflächenbild mit gleichmäßigem Verlauf und ohne sichtbare Pinsel- oder Rollenstrukturen zu erzielen, empfiehlt es sich, zwei Anstriche auszuführen und dabei sehr gleichmäßig zu arbeiten.

Bei Holzböden mit Fugen wie z. B. Dielenböden sollte jede Diele einzeln gestrichen werden. Äste, sonstige Holzarten oder Fehlstellen sollten je nach individuellem Anspruch an die zu erzielende Oberfläche vorab behandelt werden.

Als Trocknungszeit zwischen den Anstrichen sollten zwei Tage vergehen, während derer der Raum regelmäßig gelüftet werden sollte.

Nach etwa drei bis fünf Tagen kann die Oberfläche belastet werden. Es empfiehlt sich, mit der Feuchtreinigung etwa vier Wochen zu warten, bis die Durchtrocknung vollständig abgeschlossen ist.



Tipps und Hinweise:

Die Qualität der Oberfläche hängt ab vom verwendeten Werkzeug und der richtigen Vorbereitung des Untergrunds.

Je feiner der Schliff, umso besser wird die Oberfläche und umso weniger Lack wird benötigt. Der Verbrauch beträgt ca. 60-80 ml/m².

Bei der Verwendung des weißen Mattlacks kann mit der Zeit, insbesondere in Bereichen ohne Lichteinfall, eine leichte Gilbung eintreten (sog. „Dunkelgilbung“).

Bitte beachten Sie auch die Technischen Merkblätter zu den verwendeten Produkten.

AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 | 38122 Braunschweig
Tel: +49 531- 281 41 0 | Fax: +49 531- 281 41 72
info@auro.de | www.auro.de

